

ООО «ТАИФ-Смазочные Материалы»
ИНН: 1655428423, КПП: 165501001
ОГРН: 1191690098148

Р/С №40702810600090011920
В ООО Банк «Аверс», БИК 049205774
К/С 30101810500000000774

Юридический адрес:
420012, г. Казань, ул. Щапова,
дом 27, офис 307

Tel: 8 800 551 8843
e-mail: sm@taif-sm.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 854

Масло моторное TAIF VITE C3 5W-30
СТО 42490024-022-2020

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.ЗЭ01.В.01951/20 действительна с 13.10.2020 по 12.10.2023

Код ОКПД 2	19.20.29.110
Дата изготовления	25.08.2022
Номер партии	22207303
Дата отбора пробы	25.08.2022
НД по отбору пробы	ГОСТ 2517-2012
Место отбора:	4л
Дата проведения испытаний	25.08.2022

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Норма по НД	Факт. значение	Метод испытания
1	Внешний вид	-	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная однородная жидкость	Визуально
2	Вязкость кинематическая при 100 °С	мм ² /с	10,5 – 12,5	10,84	ГОСТ 33 или ASTM D 445, ISO 3104
3	Вязкость кинематическая при 40 °С	мм ² /с	Не нормируется, определение обязательно	64,67	ГОСТ 33 или ASTM D 445, ISO 3104
4	Индекс вязкости, не менее	-	120	159	ГОСТ 25371 или ASTM D 2270
5	Щелочное число, не менее	мг КОН/г	6	6,38	ГОСТ 11362, ASTM D 2896
6	Вязкость динамическая (CCS) при минус 30 °С, не более	сП	6 600	6 523	ASTM D 5293
7	Массовая доля сульфатной золы, не более	% масс.	0,8	0,71	ГОСТ 12417 или ASTM D 874
8	Температура застывания, не выше	°С	минус 39	Минус 40	ASTM D 6749 корреляция с ГОСТ 20287, ASTM D 97
9	Содержание механических примесей, не более	% масс.	0,015	0,0074	ГОСТ 6370

10	Содержание воды, не более	% масс.	0,05	0,0057	ASTM D 6304 или ГОСТ Р 54281
11	Плотность при 20 °С	кг/м ³	Не нормируется, определение обязательно	851	ГОСТ 3900 или ASTM D 4052
12	Склонность к пенообразованию, не более 1) При 24 °С 2) При 94 °С 3) При 24 °С после испытания при 94 °С	см ³	1) 10/0 2) 50/0 3) 10/0	1) 10/0 2) 30/0 3) 10/0	ASTM D 892 или ГОСТ ISO 6247
13	Вязкость динамическая (MRV) при минус 35 °С, не более	сП	60 000	24827	ASTM D 4684, CEC L-105-12, CEC L-105-12
14	Потери от испарения (по методу NOACK), не более	% масс.	10	9,45	ГОСТ 32330 Метод В или ASTM D 5800 процедура В
15	Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	°С	200	222	ГОСТ 4333 или ASTM D 92
16	Испытание на коррозию меди в течение 3 часов при 120 °С, не более	баллы	1b	Выдерживает 1b	ГОСТ 2917 или ASTM D130
17	Температура самовоспламенения, не ниже	°С	350	357*	ГОСТ 30852.5-2002

Примечания:

Соответствие показателей по пунктам 16 и 17 гарантируется технологией производства и определяется при декларировании продукции и изменении технологии.

Примечание:

*Данные с протокола №2458/09/20/18 от 21.09.2020г. испытаний пожароопасных характеристик жидкостей

Заключение: качество продукции соответствует техническому регламенту таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) и СТО 42490024-022-2020

Дополнительная информация:

-транспортирование и хранение – по ГОСТ 1510-84
-гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения

Лаборатория по контролю качества синтетических масел ООО «ТАИФ-СМ»: 423570, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория Промзона, 2

Инженер по качеству лаборатории
по контролю качества синтетических масел
ООО «ТАИФ-СМ»



Ю.А. Красильникова

Дата выдачи паспорта

«28» августа 2022 год