

КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

KR-152



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

Описание продукта.

Клей для зеркал заднего вида является высококачественным двухкомпонентным анаэробным клеем, в состав которого входят композиция на основе диметилвых эфиров полиалкилгликолей, инициаторы и ускорители отверждения, модифицирующие добавки.

Область применения.

Предназначен для прочной и долговременной фиксации зеркала заднего вида на лобовом стекле, а также склеивания металлов (в том числе разнородных), стекла, керамики, стеклотекстолита и некоторых пластмасс на основе стирола.

Свойства.

Получаемое соединение обладает высокой стойкостью к вибрации и ударным нагрузкам. Широкий температурный диапазон, в котором сохраняется прочность клеевого соединения. Клеевое соединение устойчиво к воздействию нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей.

Указания по применению.

Все работы по склеиванию рекомендуется проводить при температуре внутри салона не ниже +15°C. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, тщательно обезжиренными, очищенными от старого клея. Для нанесения разных компонентов клея использовать разные кисточки! Нанести на пластину кронштейна Компонент одного цвета (красный или синий), а на стекло — другого, в соотношении 1:1 (точная дозировка не обязательна). Пластику плотно прижать к стеклу в месте склеивания и удерживать в таком положении до схватывания клея примерно 3 мин. (при температуре окружающей среды +24°C). Максимальной прочности клеевое соединение достигает через 24 часа, по истечении которых рекомендуется на пластину устанавливать кронштейн с зеркалом.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 2 года. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +30°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Блистер с фиолками 2 по 0,5 г, 24 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Береечь от детей! Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу смыть теплой водой с мылом, при попадании в глаза — немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не глотать, при проглатывании попытаться вызвать рвоту и немедленно обратиться к врачу. Использованную упаковку выбрасывать в места сбора мусора.

Технические данные продукта.

Внешний вид	Прозрачные жидкости красного и синего цвета
Вязкость, мм ² /с	425-1125
Основа	Полимеризационноспособная олигополимерная смесь
Температура вспышки в открытом тигле, °C	>102 / >116
Температурный диапазон эксплуатации клеевого соединения, °C	-60 – 150
Время полного отверждения, ч	24
Чувствительность к замерзанию	Нет



Артикулы и цвета:

KR-152

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Зильф Филлинг» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при незначительных отклонениях от них. В связи с этим ЗАО «Зильф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.