

Паспорт № 114

Смазка UNIX grease ep-2 blue 180

Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»

ТУ 19.20.29-010-10682377-2023

Дата изготовления 27.09.2025г

Номер партии 2011425

Отбор пробы по ГОСТ 2517

Код ОКПД 2 19.20.29.210

№ п/п	Наименование показателя	Нормативный документ	Величина допустимого уровня	Фактически
1	Внешний вид	ТУ 19.20.29-010-10682377-2023	Однородная мазь от светло-голубого до синего цвета	соответствует
2	Температура каплепадения, °С, не ниже	ГОСТ 6793	150	150
3	Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, 0,1 мм, в пределах	ГОСТ 5346 метод А	265-295	273
4	Механическая стабильность смазки, изменение пенетрации после 10 ⁵ ударов, 0,1 мм, не более	ГОСТ 5346 метод А	±35	+10
5	Вязкость эффективная при температуре минус 30 °С и среднем градиенте скорости сдвига 10 ⁻¹ , не более Пс.с	ГОСТ 7163	2000	900
6	Предел прочности на сдвиг при 20 °С, Па, не менее	ГОСТ 7143, метод Б	150	174
7	Коллоидная стабильность, %, не более	ГОСТ 7142	10	7,28
8	Коррозионное воздействие на медь марки МО или М1, 100°С, 3 часа	ГОСТ 9.080 с дополнением по 7.3	выдерживает	выдерживает
9	Массовая доля воды	ГОСТ 2477 с дополнением по 7.5	следы	следы
10	Массовая доля: - свободных щелочей в пересчете на NaOH, %масс., не более - свободных органических кислот в пересчете на олеиновую кислоту, % масс., не более	ГОСТ 6707	0,25 0,56	0,21 -
11	Содержание механических примесей, %, не более	ГОСТ 6479	0,02	отсутствие
12	Смазывающие свойства на ЧШМ при 20 °С, 196Н, не менее: - Нагрузка сваривания, Н - Диаметр износа, мм, не более	ГОСТ 9490	2195(224) 0,6	2323 0,48

Соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и ТУ 19.20.29-010-10682377-2023

Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления. Условия хранения соответствуют ГОСТ № 1510, данная информация отображена на этикетке.

Лаборант Плотникова О.А.

Дата выдачи « 27 » 09 2025г

М.П.

